






Спецификация в соответствии со стандартом EN 649

Scala 55

Структура	Тип покрытия	Пвх покрытия с экологически чистым защитным слоем из полиуретана			
	Дополнительные комментарии	гетерогенное покрытие со скошенными краями			
	На полимерной основе	Поливинилхлорид			
	Рисунок	Печатный рисунок			
	Тиснение	с разным тиснением, со скошенными краями			
	Общая толщина	EN 428	2,5 мм		
	Толщина защитного слоя	EN 429	0,55 мм		
	Классификация	EN 685	Класс 23/33/42		
	Размеры плитки	EN 427	Размеры см x см		
	Общий вес	EN 430	4000 г / кв.м		
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1		Bfl-s1	
	Сопротивление скольжению	BGR 181		R9/R10	
	Коэффициент истирания	EN 13893		DS (> 0,30)	
	REACH	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)			
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	ISO 140-8	2 Децибелл		
	Остаточное углубление	EN 433	прим. 0,04 мм		
	Группа истираемости	EN 649	Класс T		
	Цветостойкость	ISO 105-B02	номинальное значение ≥ 6		
	Вертикальное сопротивление	EN 1081	-		
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.		
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 (антистатика)		
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,07 кв.м К/Вт		
	Теплопроводность	EN 12524	0,25 Класс		
	Сопротивление химикатам	EN 423		хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях	
	Устойчивость к стульям на колесиках	EN 425		подходит (Тип W)	
	Воздействие бактерий	EN ISO 846-C	отсутствие роста / изменений – испытания проводились на бактериях Pseudomonas aeruginosa		
	Устойчивость к полам с водным подогревом			подходит (макс. 28°C)	



CE Произведено в : **Scala 55**
 Armstrong DLW GmbH
 Stuttgarter Straße 75
 D-74321 Bietigheim-Bissingen
 EN 14041 : 2004
 05



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытие Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu